

NANOSHIELD W

NANOIMPREGNANT DE PROTECȚIE PENTRU SUPRAFEȚE POROASE



DESCRIERE - PROPIETĂȚI

NANOSHIELD W este un produs cu structură nanomoleculară, pe bază de rășini, care impermeabilizează suprafețele poroase și le protejează de umezeală, de apariția sărurilor și, în același timp, previne apariția fungilor și mucegaiului pe acestea. După uscare este transparent, nu se îngălbenește

sub influența radiației solare, nu formează peliculă pe suprafețe și nu alterează estetica acestora. Acesta este caracterizat prin penetrarea excelentă și are avantajul de a fi absorbit rapid de substrat.

GAMA DE APLICARE

Este utilizat pentru a proteja de umezeală și de apariția sărurilor pe suporturile poroase, precum suprafețele de beton, cărămidă, gips-carton, rosturi dintre plăci, PAL etc.

Este adecvat pentru spații interioare și exterioare.

APLICARE

Suportul trebuie să fie uscat și complet lipsit de praf, grăsimi, murdărie, materiale friabile etc. Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie între + 5°C până la + 35°C. **NANOSHIELD W** se aplică prin pulverizare, cu bidineaua sau trafaletul, uniform până la saturație.

Acolo unde este necesar (substraturi poroase), se aplică un al doilea strat în decurs de 3 ore. Dezvoltarea completă a caracteristicilor produsului are loc după 48 de ore.

CONSUM

Consumul depinde de gradul de absorbția al substratului și este de aproximativ 100-200 ml / m².

DEPOZITARE - AMBALARE

Produsul este ambalat în recipiente de plastic de 1 și 5 lt și depozitat timp de 12 luni, în ambalajul initial sigilat, la temperaturi cuprinse între + 5°C până la + 35°C.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Uneltele trebuie să fie curățate cu apă, imediat după aplicare.

NANOSHIELD W

NANOIMPREGNANT
DE PROTECȚIE PENTRU
SUPRAFEȚE POROASE



CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Formă			Emulsie
Culoare			Alb (ușor gălbui)
Densitate	(kg/l)		1±0,03
pH			7-7,5
Adâncime de penetrare	(mm)	(EN 14630)	Class I: <10
Absorbția de apă și rezistență la alcalinitate	(%)	(EN 13580)	Rata de absorbție a eșantionului de controlul: <7.5
			Raportul de absorbție după imersie în soluție alcalină: <10
Coeficientul de uscare	(%)	(EN 13579)	Clasa II: >10

Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub o temperatură de +23° C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Es te posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanța substratului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.